Plastelec
Division Tubes
PLASTELEC Tubes S.A.S. Rue Marc Seguin
63600 AMBERT - Tel. 04 73 82 44 36 Fax. 04 73 82 17 87
www.plastelec-tubes.com - email : plastelec-tubes@plastelec.com
S.A.S. au capital de 350 140 - SIRET 326 890 548 00018 6 Rcs Ambert B326 890 548 - code APE 252 A
N°individuel d'identification pour opérations intra-communautaires : FR 07 326 890 548
Domiciliation bancaire : Crédit Agricole Ambert - N° de compte : 04119398000

AFAQ ISO 9001 AFAQ ISO 14001 VERSION 2000

TUBES SILICONE

REFERENCE: TUBSIL® SI60 ou SI70
DURETE SHORE: 60 ShA et 70 ShA
COLORIS: Translucide (autre coloris sur demande)
PRESENTATION: En couronnes ou en longueurs
PRINCIPALES UTILISATIONS: Médicales et alimentaires...
Agrément du IANESCO P.V. N°3303 et 3304 du 18 mai 1995.

PROPRIETES PHYSIQUES:

Le **TUBSIL®** possède des propriétés mécaniques excellentes dans une large plage de températures (de -50°C à +200°C en continu). Il conserve sa souplesse à très basse température. Il peut être stérilisé de nombreuses fois à hautes températures en chaleur sèche ou humide. Il est également stérilisable par radiations.

Le **TUBSIL®** est hydrophobe et anti dérapant. Il est sans goût ni odeur, chimiquement inerte et biologiquement neutre. C'est un produit atoxique.
Ce matériau se consume lentement sans dégager de vapeurs toxiques ou corrosives.

PROPRIETES CHIMIQUES:

Le **TUBSIL®** vous offrira une bonne résistance aux fluides agressifs tels que: acide citrique, tartrique, alcools divers, huiles végétales et animales...
De plus son excellente résistance aux intempéries, à l'ozone, aux rayonnements de haute énergie et à l'air chaud, font de lui un produit polyvalent pour un grand nombre d'applications.

QUALITES SPECIALES:

Le **TUBSIL®** peut vous être proposé en version ignifugée, en version hautes températures, en version fluorées pour une tenue accrue aux huiles. Sont également réalisables des versions à propriétés mécaniques renforcées ("indéchirables", à basse DRC...).

DIMENSIONNELS STANDARDS:

Diamètres	Long.standard	Diamètres	Long.standard	Diamètres	Long.standard
1 x 3	100 m	6 x 12*	25 m	10 x 19*	25 m
2 x 4	100 m	6 x 18*	25 m	10 x 28*	25 m
2 x 6	100 m	7 x 10	50 m	12 x 16	50 m
3 x 5	100 m	7 x 11	50 m	12 x 17	50 m
3 x 6	100 m	7 x 13*	25 m	14 x 19	50 m
4 x 6	50 m	8 x 12	50 m	15 x 21	50 m
4 x 7	50 m	8 x 14	50 m	16 x 22	50 m
4 x 8	50 m	8 x 15*	25 m	17 x 23	50 m
5 x 8	50 m	8 x 20*	25 m	18 x 24	25 m
5 x 10*	25 m	9 x 12	50 m	20 x 27	25 m
5 x 15*	25 m	9 x 13	50 m	22 x 29	25 m
6 x 9	50 m	9 x 16*	25 m	25 x 32	25 m
6 x 10	50 m	10 x 14	50 m	* Tubes à vide	

Tout autre dimensionnel (diamètre ou épaisseur) peut être fabriqué.